BAYRIS

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРОДУКТУ

Версія 1 від 02.10.2026

ЛАК ПАНЕЛЬНИЙ «AQUALACK» ГЛЯНЦЕВИЙ ТМ BAYRIS



ФАСУВАННЯ **1 / 3 L**

ВЛАСТИВОСТІ

- Захищає від забруднень та вологи;
- Зберігає первинну фактуру і колір;
- Швидковисихаючий, без подразливого запаху;
- Поверхні стійкі до багаторазового миття.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Водно-дисперсійний лак призначений для захисту та декоративного оздоблення дерев'яних та деревопохідних поверхонь (вагонка, ДСП, ДВП, QSB, OSB, МДФ та ін.), нових або раніше пофарбованих водно-дисперсійними фарбами мінеральних поверхонь, а також шпалер, цегли, бетону, декоративних штукатурок тощо у середині приміщень. Використовується для ремонтного лакування поверхонь із старим алкідним або нітроцелюлозним покриттям. Лак не призначений для саун, підлог, меблів, віконних рам, дверей, сходів, терас та інших поверхонь, що піддаються інтенсивним механічним навантаженням.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа повинна бути сухою (вологість деревини не повинна перевищувати 15%, мінеральних основ - 4%, гіпсових основ – 1%), очищеною від бруду, пилу та інших забруднень. Нову дерев'яну поверхню рекомендується злегка зволожити водою, дати висохнути та відшліфувати волокна деревини, що піднялися. Для вирівнювання водопоглинання та захисту від біологічного руйнування, появи водоростей, лишайників, моху, грибків, плісняви та синяви, а також для захисту та профілактики від комах-шкідників рекомендується обробити деревину ґрунтовкою "Base Grunt" ТМ Bayris згідно з інструкцією по застосуванні. Старі покриття (фарба, лак тощо) які відшаровуються видалити механічним способом, поверхню обезпилити. Мінеральні основи з високим водопоглинанням попередньо обробити ґрунтовкою «Profi Grunt» ТМ Bayris відповідно до інструкції. Тверді, глянцеві поверхні відшліфувати до матового стану та очистити від пилу. Якщо немає ніякої інформації про тип попереднього покриття, рекомендується провести пробне нанесення лаку на сумісність. Поверхні, що не підлягають лакуванню, рекомендується закрити захисною плівкою.

НАНЕСЕННЯ

Лак наноситься на попередньо підготовлену поверхню в 2-3 шари (залежить від сорту деревини та пористості поверхонь). Мінімальний проміжок між нанесеннями шарів складає 2-4 години в залежності від погодних умов. При роботі з дерев'яними поверхнями рекомендується наносити лак вздовж волокон дерева від краю до краю поверхні , а після висихання першого шару відшліфувати поверхню дрібним наждачним папером та ретельно видалити пил. В залежності від основи та умов нанесення (температура, вологість, пористість та тип основи) лак можна розвести водою до 10% для першого шару, для нанесення фінішного шару розбавляти не рекомендується. Слід враховувати, що додавання води завжди зменшує експлуатаційні властивості покриття. Перед нанесенням лак слід ретельно перемішати низькообертовим міксером до однорідності. Наносити пензлем, валиком або розпилювачем. Роботи проводити за температури основи та навколишнього середовища від +5 °С до +30 °С (за умов відсутності прямого сонячного проміння) та відносній вологості повітря не вище 80%. Температура, вища чи нижча за рекомендовану, або протяг під час лакування можуть призвести до утворення неякісної плівки. При лакуванні великої поверхні для запобігання відмінностей у блиску, рекомендується застосовувати продукт однієї партії

виготовлення або ретельно змішувати продукт різних партій між собою. Збільшення кількості шарів призводить до посилення захисних властивостей, блиску і щільності покриття. Відразу після завершення лакування робочий інструмент промити водою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: ДСТУ EN 13300:2024
- Склад: Водна дисперсія акрилового співполімеру, вода, віск, 1,2-пропандіол; пропіленгліколь ≤1,9%, 1-(2-бутокси-1-метилетокси)-2-пропанол ≤1,12%, консервант (реакційна суміш: метилхлорізотиазолінон та метилізотіазолінон (3:1) (613-167-00-5) ≤0,0045%) та модифікуючі добавки.
- Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ №1394 від 02.10.2018, підкатегорія «5»: лаки, норма до 130 г/л. Фактичний вміст у готовому до застосуванні виробі не більше 30 г/л.
- Покриття прозоре та глянцеве (блиск < 75 при куті 60º).
- Час висихання кожного шару: 2-4 години для кожного шару, в залежності від погодних умов.
- Колір: молочно-білий

ВИТРАТИ

Приблизно 8-10 м²/л на один шар в залежності від типу поверхні, технології нанесення та застосованого малярського інструменту.

ДОГЛЯД ЗА ПОЛАКОВАНИМИ ПОВЕРХНЯМИ

За звичайних умов полаковане покриття набуває своїх властивостей в повному обсязі через 28 днів після нанесення, тому варто уникати інтенсивного очищення полакованої поверхні, доки зазначений термін не мине. Полаковану поверхню можна очищати за допомогою води або теплого мильного розчину використовуючи м’яку губку або ганчірку. При довготривалому контакті з водою можливе короткочасне побіління покриття, яке після висихання покриття зникає (прозорість повністю відновлюється).

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Відкриття упаковки може значно скоротити термін придатності лаку.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі від +5 °С до +30 °С, запобігаючи попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних приладів. Не рекомендується зберігати лак в розбавленому, тонованому вигляді та в неповній тарі, оскільки властивості продукту можуть змінюватися. **Не допускати заморожування!**

ВИДИ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ

H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі



УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ

P102 Зберігати в місці, недоступному для дітей
P261 Уникати вдихання парів
P280 Надягнути захисні рукавички.
P302 + P352 У разі потрапляння на шкіру: промити великою кількості води з милом.
P332 + P313 У разі виникнення подразнення шкіри: пройти медичний огляд
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність лаку заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики. Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування. Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13

***Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 1 / 3 л до 1,5%**

****Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновлені версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.**