ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРОДУКТУ

Версія 1 від 02.10.2026

ЛАК ФАСАДНИЙ ДЛЯ КАМЕНЮ «AQUAPROTECT» TM BAYRIS



ФАСУВАННЯ **1 / 3 L**

ВЛАСТИВОСТІ

- Створює гідрофобне покриття
- Зберігає первинну фактуру і колір поверхні
- Швидковисихаючий, без подразливого запаху
- Стійкий до помірних механічних навантажень
- Стійкий до УФ-променів та атмосферних впливів

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Водно-дисперсійний лак призначений для захисту та декоративного оздоблення натурального та штучного декоративного каменю, цегли, клінкеру, облицювання камінів, елементів фасадів та огорож, бетонних та інших мінеральних поверхонь в середині та ззовні приміщення. Дозволяє отримати ефект «мокрого каменю» на мінеральних поверхнях. Підходить для захисту та декоративного оздоблення фасадних і внутрішніх поверхонь з дерева і деревних матеріалів. Лак не призначений для полірованих та глазурованих поверхонь, садових доріжок, тротуарної плитки та інших горизонтальних поверхонь, що піддаються інтенсивним механічним навантаженням.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа повинна бути сухою (вологість бетонних основ – не більше 4%), очищеною від бруду, пилу та інших забруднень. Водорості, лишайники, мох, грибки та інші прояви біологічного зараження ретельно очистити, після чого обробити поверхню антисептичним засобом «Bio Stop» TM Bayris згідно з інструкцією по застосуванні. Якщо є наявні висоли, прибрати їх жорсткою щіткою. Якщо висоли з’являються після їх періодичного видалення з поверхні, то лакування рекомендовано проводити лише після усунення причини їх появи. Нові бетонні та цементні поверхні перед обробкою витримати 28 днів. Плівку «цементного молочка» та старі покриття, які відшаровуються, видалити механічним методом, після чого поверхню обезпилити. Мінеральні основи з високим водопоглинання попередньо обробити ґрунтовкою «Profi Grunt» TM Bayris відповідно до інструкції. Ґрунтування поверхонь дозволяє знизити витрати лаку, зміцнити структуру та вирівняти водопоглинаючу здатність основи. Тверді, глянцеві поверхні відшліфувати до матового стану та очистити від пилу. Якщо немає ніякої інформації про тип попереднього покриття, рекомендується провести пробне нанесення лаку на сумісність. Поверхні, що не підлягають лакуванню, рекомендується закрити захисною плівкою.

НАНЕСЕННЯ

Лак наноситься на попередньо підготовлену поверхню в 2-3 шари. Мінімальний проміжок між нанесеннями шарів складає 2-4 години в залежності від погодних умов. В залежності від основи та умов нанесення (температура, вологість, пористість та тип основи) лак можна розвести водою до 10% для першого шару, для нанесення фінішного шару розбавляти не рекомендується. Слід враховувати, що додавання води завжди зменшує експлуатаційні властивості покриття. Перед нанесенням лак слід ретельно перемішати низькообертовим міксером до однорідності. Наносити пензлем, валиком або розпилювачем. Роботи проводити за температури основи та навколишнього середовища від +5 °С до +30 °С (за умов відсутності прямого сонячного проміння) та відносній вологості повітря не вище 80%. Температура, вища чи нижча за рекомендовану, або протяг під час лакування можуть призвести до утворення неякісної плівки. Збільшення кількості шарів призводить до посилення захисних властивостей, блиску і щільності покриття. Оптимальний захисний ефект досягається при нанесенні трьох шарів нерозбавленого лаку. Відразу після завершення лакування робочий інструмент промити водою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: ДСТУ EN 1062-1:2012 $G_1E_1S_1V_2W_2A_0C_0$.
- Склад: Водна дисперсія акрилового співполімеру, вода, віск, 1-(2-бутокси-1-метилетоксі)-2-пропанол ≤1,95 %, консервант (реакційна суміш: метилхлорізотиазолінон та метилізотіазолінон (3:1) (613-167-00-5) ≤0,0048%) та модифікуючі добавки.
- Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ №1394 від 02.10.2018, підкатегорія «5»: лаки, норма до 130 г/л. Фактичний вміст у готовому до застосуванні виробі не більше 30 г/л.
- Покриття прозоре та шовковисто-матовий (блиск < 20 при куті 60º)
- Дрібнозернисте (розмір частинок S_1 < 100 мкм)
- Товщиною сухої плівки E_1 – менше 50 мкм
- Середня паропроникность (клас V_2 – Sd ≤ 75 г/(м^2*доб.)
- Середня водопроникність (клас W_2 ≤ 0,25 кг/(м^2*год^{0,5}).
- Час висихання кожного шару: 2-4 години для кожного шару, в залежності від погодних умов.
- Колір: молочно-білий

ВИТРАТИ

Приблизно 8-12 м²/л на один шар в залежності від типу поверхні, технології нанесення та застосованого малярського інструменту.

ДОГЛЯД ЗА ПОЛАКОВАНИМИ ПОВЕРХНЯМИ

За звичайних умов полаковане покриття набуває своїх властивостей в повному обсязі через 28 днів після нанесення, тому варто уникати інтенсивного очищення полакованої поверхні, доки зазначений термін не мине. Полаковану поверхню можна очищати за допомогою води або теплого мильного розчину використовуючи м'яку губку або ганчірку. При очищенні поверхні обробленої лаком уникайте використання щітки із жорсткою щетиною та абразивних миючих засобів.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Відкриття упаковки може значно скоротити термін придатності лаку.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі від +5 °С до +30 °С, запобігаючи попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних приладів. Не рекомендується зберігати лак в розбавленому, тонованому вигляді та в неповній тарі, оскільки властивості продукту можуть змінюватися. **Не допускати заморожування!**

ВИДИ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ

H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі



УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ

P102 Зберігати в місці, недоступному для дітей
P261 Уникати вдихання парів
P280 Надягнути захисні рукавички.
P302 + P352 У разі потрапляння на шкіру: промити великою кількості води з милом
P332 + P313 У разі виникнення подразнення шкіри: пройти медичний огляд
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність лаку заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики. Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування. Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13

***Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 1 / 3 л до 1,5%**

****Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновлені версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.**