

АНТИСЕПТИЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ «BIO STOP» ТМ BAYRIS

ФАСУВАННЯ 2 / 5 L



ВЛАСТИВОСТІ

- Знищує спори водоростей, грибків плісняви та синяви
- Не створює плівки
- Чинить довготривалу дію
- Не містить хлору

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Засіб призначений для обробки бетону, керамічної, клинкерної та силікатної цегли, цементних, цементно-вапняних та гіпсових штукатурок, каменю, азбестоцементу та інших мінеральних поверхонь. Знезаражує та запобігає появі водоростей, грибків плісняви (цвілі), синяви та інших біологічних уражень перед виконанням штукатурних та малярних робіт. Завдяки спеціальному складу забезпечує довготривалу дію. Особливо рекомендується для використання у вологих приміщеннях (кухня, ванна, підвальні приміщення) та приміщеннях із поганою вентиляцією. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Готова до застосування, без специфічного запаху, не містить хлору та інших токсичних речовин. Глибоко проникає і запобігає появі бактерій, грибків плісняви (цвіль) та синяви. Довготривалої дії. Після висихання не утворює полімерної плівки та не впливає на адгезію і водопоглинання основи.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути візуально чистою, сухою та без відшарувань. За потреби очистити від бруду, пилу, жиру, слідів бактеріальної активності, залишків олійних та вапняних фарб тощо.

НАНЕСЕННЯ

Роботи проводити за температури основи та навколишнього середовища в межах від +5°C до +30°C (за умови відсутності прямого сонячного проміння) та відносній вологості повітря від 50% до 80%. Не розбавляти водою. Перед використанням ґрунтовку ретельно перемішати. Наносити суцільним рівномірним шаром в 1-2 шари пензлем, щіткою, валиком або розпиленням. Відразу після завершення ґрунтування робочий інструмент помити водою. Наступний етап оздоблювальних робіт проводити через 12-14 годин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: Р.«Bayris».1.У.АС.ДСТУ Б В.2.7-233:2010
- Склад: вода, модифікуючі добавки, дидецилдиметиламонію хлорид $\leq 0,7\%$, пропан-2-ол: 0,14-0,35%, консервант(реакційна суміш метилхлорізотіазолінон та метилізотіазолінон (3:1) (613-167-00-5) $\leq 0,003\%$)
- Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ №1394 від 02.10.2018, підкатегорія «8»: зв'язувальні ґрунтовки, норма до 30 г/л. Фактичний вміст у готовому до застосування виробі не більше 2 г/л.
- Густина: 1,0 $\pm$ 0,01 кг/л
- Час висихання кожного шару: 12-14 години для кожного шару, в залежності від погодних умов
- Колір: безбарвний

ВИТРАТИ

0,2 - 0,3 л/м² в залежності від типу поверхні, технології нанесення та застосованого малярного інструменту.

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Відкриття упаковки може значно скоротити термін придатності засобу.

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі від +5 °С до +30 °С, запобігаючи попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних приладів.
Не допускати заморожування!

H314 Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей
H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі



УВАГА НЕБЕЗПЕКА

P102 Зберігати в недоступному для дітей місці.

P280 Надягнути захисні рукавички.

P303 + P361 + P353 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ (або волосся): Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою (або під душем).

P333 + P313 У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі: Пройти медичний огляд.

P305 + P351 + P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.

P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства. (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

Виробник гарантує відповідність продукту заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики.

Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування.

Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.

Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 1 л; 5 л до 1,5%

Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновленні версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.