BAYRIS

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРОДУКТУ

Версія 4 від 21.09.2026

АКРИЛОВИЙ ГІДРОФОБІЗУЮЧИЙ ЗАСІБ «DELFIN» ТМ BAYRIS



ФАСУВАННЯ 1 / 5 L

ВЛАСТИВОСТІ

- Глибоко проникає в основу
- Захист від УФ-променів
- Створює захисну гідрофобну і паропроникну плівку
- Знижує ризик появи висолів, грибків та забруднень

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Засіб призначений для нанесення на бетонні, залізобетонні, азбестоцементні вироби, цеглу, камінь, цементно-піщані штукатурки, черепицю, керамічні вироби та огорожі з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Готовий до застосування, без специфічного запаху та вмісту токсичних речовин. Глибоко проникає в основу та створює прозоре паропроникне покриття з ефектом «мокрого каменю». Після висихання покриття добре відштовхує воду і має властивість самоочищення. Захищає від УФ-променів та атмосферного впливу. Знижує ризик появи висолів, водоростей, моху, грибків плісняви та синяви.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути візуально чистою, сухою та без відшарувань. За потреби очистити від бруду, пилу, жиру, слідів бактеріальної активності тощо.

НАНЕСЕННЯ

Роботи проводити за температури основи та навколишнього середовища в межах від +8°С до +30°С (за умови відсутності прямого сонячного проміння) та відносній вологості повітря від 50% до 80%. Не розбавляти водою. Перед використанням засіб ретельно перемішати. Наносити суцільним рівномірним шаром методом «мокре по мокрому», пензлем, щіткою, валиком або розпиленням, до повного насичення основи. Відразу після завершення робіт інструмент помити водою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: Р.«Bayris».1.П.ГФ.ДСТУ Б В.2.7-233:2010
- Склад: Водна дисперсія акрилового співполімеру, метилсиланотриолат калію (CAS 31795-24-1) ≤ 3,0%, вода та модифікуючі добавки.
- Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ №1394 від 02.10.2018, підкатегорія «7»: ґрунтовки, норма до 30 г/л. Фактичний вміст у готовому до застосуванні виробі не більше 9 г/л.
- Сухий залишок, %: не менше 9,5
- Густина: 1,02±0,005 кг/л
- Час висихання кожного шару: 2-3 години для кожного шару, в залежності від погодних умов.
- Колір: молочно-білий

ВИТРАТИ

0,1 - 0,2 л/м^2 в залежності від типу поверхні, технології нанесення та застосованого малярного інструменту.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Відкриття упаковки може значно скоротити термін придатності засобу.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі від +5 °С до +30 °С, запобігаючи попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних приладів. **Не допускати заморожування!**

ВИДИ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ

H314: Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей



НЕБЕЗПЕКА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ

P260 Не вдихати пари та аерозолі
P280 Надягнути захисні рукавички
P301 + P330 + P331 У РАЗІ ПРОКОВТУВАННЯ: Промити рот. НЕ викликати блювоту.
P303 + P361 + P353 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ або волосся: Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою або під душем.
P305 + P351 + P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин
Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики.
Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування.
Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.
Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 1 л; 5 л до 1,5 %

Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновлені версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13