

ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА ВАПНЯНА «ECO HOME PLUS» ТМ BAYRIS

ФАСУВАННЯ 4,2 / 14 kg



ВЛАСТИВОСТІ

- Відмінна покривна здатність
- Створює білосніжне матове покриття;
- Природні антисептичні властивості
- Забезпечує високу паропроникність

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Водно-дисперсійна вапняна фарба призначена для декоративно – захисного фарбування стін та стель в житлових та адміністративно - господарських приміщеннях з невисоким експлуатаційним навантаженням. Рекомендовано для фарбування вапняних штукатурок та шпаклівок. Наносять на нові або раніше пофарбовані вапняними фарбами поверхні з цементних, цементно-вапняних, вапняних штукатурок, бетону, цегли та гіпсокартонних плит тощо. Фарба створює декоративне покриття, яке добре приховує дрібні нерівності поверхні, стійке до делікатного сухого очищення та має високу паропроникність. Фарба володіє антисептичними властивостями та зменшує ризик появи плісняви, грибів та інших біологічних утворень. Екологічні переваги підтверджено згідно з вимогами міжнародного стандарту ДСТУ ISO 14024.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути сухою (вологість основ не повинна перевищувати 4 %), очищеною від бруду, пилу та інших забруднень. У разі фарбування вапняних та цементних штукатурок їх потрібно витримати не менше ніж 14 днів перед початком фарбування. Поверхні, які були раніше полаковані чи пофарбовані олійною або алкідною фарбою, відшліфувати наждачним папером до шорсткості та очистити від пилу. Старі крейдові та вапняні побілки слід повністю видалити, а нерівності вирівняти шпаклівкою. Місця вражені грибками очистити засобом «Bio Stop» ТМ Bayris відповідно до інструкції. Після необхідного очищення та обезпилення, для зміцнення та вирівнювання водопоглинання, поверхню перед фарбуванням потрібно обробити силікатною ґрунтовкою «Silikat Grunt» ТМ Bayris відповідно до інструкції. Поверхні, що не підлягають фарбуванню, рекомендується закрити захисною плівкою.

НАНЕСЕННЯ

Фарба наноситься на попередньо поґрунтовану поверхню в два шари. В залежності від основи та умов нанесення (температура, вологість, пористість та тип основи) фарбу можна розвести водою до 10% для першого шару, для нанесення фінішного шару розбавляти не рекомендується. Слід враховувати, що додавання води завжди зменшує експлуатаційні властивості покриття фарби. При зберіганні в тарі фарба набуває пастоподібної консистенції, тому перед нанесенням фарбу слід ретельно перемішати низькообертовим міксером до однорідності. Наносити пензлем, валиком або розпилювачем. Під час фарбування стель працювати в напрямку падіння світла (від вікна). Під час фарбування стін фарбу наносити на поверхню спочатку в поперечному напрямі, а потім вирівняти поверхню рухами валика вгору-вниз. Кожний останній рух валика по смузі фарби виконати по всій висоті стіни в одному напрямку. Роботи проводити за температури основи та навколишнього середовища від +5 °C до +30 °C (за умов відсутності прямого сонячного проміння) та відносній вологості повітря не вище 80%. Температура, вища чи нижча за рекомендовану, або протяг під час фарбування можуть призвести до утворення неякісної плівки фарби. Мінімальний проміжок між

ДОГЛЯД ЗА ПОФАРБОВАНИМИ ПОВЕРХНЯМИ

нанесеннями шарів складає 3-6 години в залежності від погодних умов. Для забезпечення рівномірності кольору на великих поверхнях, фарбування слід проводити безперервно, застосовуючи метод «мокре по мокрому», використовуючи матеріал з однієї партії або змішуючи різні партії фарби між собою. Переривання процесу фарбування слід виконувати в місцях де можливе з'єднання буде найменш помітним, наприклад в місцях стикування поверхонь (кутах). Кінцевий результат слід оцінювати після повного висихання 2-го шару фарби. Відразу після завершення фарбування робочий інструмент промити водою.

За звичайних умов лакофарбове покриття набуває своїх властивостей в повному обсязі через 28 днів після нанесення, тому варто уникати інтенсивної експлуатації пофарбованої поверхні, доки зазначений термін не мине. Пофарбовану поверхню можна очищати за допомогою сухої ганчірки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: ДСТУ EN 13300:2024
- Склад: вода, кальцію дигідроксид (вапно гідратне) $\leq 7,5\%$, (2-пропенова кислота, гомополімер, натрієва сіль): 1,2-1,5%, водна дисперсія акрилового співполімеру, модифікуючі добавки.
- Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ № 1394 від 02.10.2018 (підкатегорія «1» , норма до 30 г/л, максимальний фактичний вміст у готовому до застосування вигляді не більше 10 г/л).
- Блиск: G₃, матовий, згідно ДСТУ 13300:2024
- Зернистість: S₂- середньозерниста (<300 мкм), згідно ДСТУ 13300:2024
- Стійкість до мокрого стирання: 5 клас, згідно ДСТУ EN 13300:2024
- Коефіцієнт контрастності: 1 клас - 99,5-100 при витраті фарби не менше 5,5 м²/л, згідно ДСТУ EN 13300:2024
- Густина: 1,45±0,01 кг/л
- Час висихання кожного шару фарби: 3-6 години для кожного шару, в залежності від погодних умов
- Колір: білий – база А

ВИТРАТИ

Від 140 г/м² на один шар в залежності від типу поверхні, технології нанесення та застосованого малярського інструменту.

КОЛОРУВАННЯ

Колорується лугостійкими пігментними пастами ручним або машинним методом у світлі кольори. Перед початком колорування перевірити сумісність фарби і пігменту шляхом фарбування пробної ділянки та оцінки рівномірності забарвлення отриманої поверхні. Покриття набуває кінцевого кольору після повного висихання фарби. Тонована фарба поверненню або обміну не підлягає!

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Відкриття упаковки може значно скоротити термін придатності фарби.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі від +5 °С до +30 °С, запобігаючи попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних приладів. Не рекомендується зберігати фарбу в розбавленому, тонованому вигляді та в неповній тарі, оскільки властивості продукту можуть змінюватися. **Не допускати заморожування!**

H315: Спричиняє подразнення шкіри
H318: Спричиняє серйозне пошкодження очей



НЕБЕЗПЕКА

P264 Ретельно вимити руки водою з милом після поводження з продуктом
P280 Надягнути захисні рукавички
P302 + P352 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води з милом
P305 + P351 + P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання
P332 + P313 У разі виникнення подразнення шкіри: Пройти медичний огляд
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

Виробник гарантує відповідність продукту заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики.

Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування.

Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.

Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 4,2 кг до 1,5 %, 14кг до 1 %

Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновленні версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13