BAYRIS

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРОДУКТУ

Версія 4 від 09.10.2026

ФАРБА УНІВЕРСАЛЬНА ГУМОВА «MULTI FLEXIBLE PAINT» ТМ BAYRIS



ФАСУВАННЯ **1 / 3 / 5 / 10 kg**

ВЛАСТИВОСТІ

- Створює матове високоеластичне покриття
- Стійка до інтенсивного миття
- Висока адгезія до різних типів поверхні
- Стійка до УФ-випромінювання і атмосферного впливу
- Запобігає появі корозії на металевих поверхнях

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Для декоративно-захисного фарбування оцинкованого металу, шиферу, «ондуліну», цегли, черепиці та інших фібро- та азбестоцементних виробів, попередньо ґрунтова- ного чорного металу, природного каменю, деревини, а також поверхонь, які були раніше пофарбовані масляними чи алкідними фарбами. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. Підходить для фарбування дахів, фасадів, огорож, цоколів, цегляних та кам'яних кладок, водостічних труб, ринв та жолобів, житлових та нежитлових приміщень, стін ванних кімнат та кухонь, коридорів, торгових, ігрових і спортивних приміщень та ін. Можна застосовувати для ремонту тріщин або отворів покрівлі, водостоків та труб. Не призначена для фарбування терас та підлог!

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа під фарбування потребує ретельної підготовки та здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ ISO 8501-1:2015.
При фарбуванні оцинкованих та металевих поверхонь: початкову очистку поверхні від відшарувань фарби, іржі, окалин, білої іржі та інших забруднень проводити за допомогою скребка, металевої щітки або шліфувальної машини. Для подальшого очищення поверхню потрібно знежирити від видимого мастила, жиру та бруду за допомогою професійного миючого засобу «PROFI ROOF CLEANER» ТМ «Bayris» згідно інструкції по застосуванню. Після очистки та знежирення поверхню ретельно промити водою (за можливості під тиском) та дати їй повністю висохнути. Місця на оцинкованих поверхнях, які були зачищені до чистого металу, або поверхні з чистого металу потрібно покрити шаром антикорозійної ґрунтовки «PRIMER 2in1» ТМ «Bayris» відповідно до інструкції. Після проведення всіх підготовчих етапів основа готова до пофарбування.
При фарбуванні бетонних та інших мінеральних поверхонь основа повинна бути достатньо міцною, з рівномірним водопоглинанням, знежиреною, візуально чистою, сухою, без пилу, плісняви та інших біологічних утворень. Після очистки поверхню потрібно поґрунтувати ґрунтовкою «DPA GRUNT» ТМ «Bayris» методом «мокре по мокрому» до повного насичення основи та витримати її не менше 72 години за нормальних умов.

НАНЕСЕННЯ

Перед нанесенням фарбу ретельно перемішати до однорідної консистенції. Роботи проводити за температури основи та навколишнього середовища в межах від +10 °С до +30 °С та відносній вологості повітря не вище 80 %. При необхідності фарбу розвести водою до потрібної в'язкості для нанесення першого шару, але не більше ніж на 5 %. Наносити рівномірно, тонким шаром за допомогою пензлика, валика (за винятком шиферу) або розпилювача високого тиску, послідовно в 2-3 шари, мінімальний проміжок між нанесеннями 2 години. Свіжо нанесену фарбу оберігати від атмосферних впливів протягом 12-24 годин, в залежності від погодних умов. Повної зносостійкості покриття набуває через місяць. Для збереження рівномірності кольору, рекомендуємо

фарбу різних партій змішати між собою. Відразу після завершення фарбування робочий інструмент промити водою. Увага! Недотримання будь-яких умов цієї інструкції може призвести до зниження міцності покриття та в подальшому до його руйнування. В повному обсязі своїх властивостей покриття набуває через 28 днів після нанесення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: ДСТУ EN 1062-1:2012 $G_3E_2S_1V_2W_3A_0C_0$
- Склад: водна дисперсія акрилового співполімеру, наповнювачі, карбонат кальцію ≤ 22,5 %, натрію нітрит ≤ 0,15%, пігменти, вода, інгібітор корозії, модифікуючі добавки, консервант (реакційна суміш: метилхлорізотиазолінон та метилізотіазолінон (3:1) (613-167-00-5) 0,0015-0,06%)
- Не містить органічних розчинників
- Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ №1394 від 02.10.2018, підкатегорія «3»: лакофарбові матеріали для зовнішніх мінеральних поверхонь стін норма до 40 г/л. Фактичний вміст у готовому до застосуванні виробі не більше 25 г/л
- Блиск: G_3, матовий, згідно ДСТУ EN 1062-1:2012
- Товщина сухої плівки: E_2 – менше 100 мкм, згідно ДСТУ EN 1062-1:2012
- Зернистість: S_1 - дрібнозерниста (менше 100 мкм), згідно ДСТУ EN 1062-1:2012
- Паропроникність: V_2 - середній (≤ 150 г/м^2 • доб.), згідно ДСТУ EN 1062-1:2012
- Водопроникність: W_3 - низький (≤ 0,1 кг/м^2 • год^{0,5}); згідно ДСТУ EN 1062-1:2012
- Стійкість до мокрого стирання: 1 клас (< 5 мкм), згідно ДСТУ EN 13300:2024
- Коефіцієнт контрастності: 2 клас - 98-99,5, згідно ДСТУ EN 13300:2024
- Густина: 1,3±0,01 г/см^3
- Час висихання кожного шару фарби: 1-2 години для кожного шару, в залежності від погодних умов
- Колір: білий – база А, безколірний – база С (тільки для тонування), та в готових кольорах Ral 3005 (бордовий), Ral 3009 (червоно-коричневий), Ral 6005 (зелений), Ral 7024 (графітовий), Ral 7046 (сірий), Ral 8004 (жовто-коричневий), Ral 8017 (коричневий), Ral 9004 (чорний)

ВИТРАТИ

100-200 г/м^2 на один шар в залежності від типу поверхні, технології нанесення та застосованого малярського інструменту.

КОЛОРУВАННЯ

Широка кольорова гама готових кольорів наближених до RAL. База А - використовується як біла фарба та для тонування у світлі кольори водними та універсальними пігментними пастами ручним або машинним методом. База С – використовується тільки під тонування насичених та яскравих кольорів. Покриття набуває кінцевого кольору після повного висихання фарби. Тонована фарба не підлягає поверненню або обміну.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі від +5°С до +30°С, запобігаючи попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних приладів.
Не допускати заморожування!

ВИДИ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ

H315 Спричиняє подразнення шкіри
H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі



УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ

P261 Уникати вдихання парів
P264 Ретельно вимити руки водою з милом після поводження з продуктом
P280 Надягнути захисні рукавички.
P302 + P352 У разі потрапляння на шкіру: промити великою кількістю води з милом
P332 + P313 У разі виникнення подразнення шкіри: пройти медичний огляд
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність фарби заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики. Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування. Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.

Допустиме від’ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 1 / 3 / 5 кг до 1,5 %, 10 кг до 1 %

Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновлені версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13