BAYRIS

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРОДУКТУ

Версія 1 від 08.10.2026

ФАРБА УНІВЕРСАЛЬНА ГУМОВА «RUBBER PAINT» ТМ BAYRIS



ФАСУВАННЯ **1,2 / 3,5 / 12 kg**

ВЛАСТИВОСТІ

- Створює матове високоеластичне покриття
- Стійка до інтенсивного миття
- Володіє високою адгезією до різних типів поверхні
- Забезпечує підвищену атмосферостійкість і стійкість до УФ-випромінювання
- Перешкоджає появі корозії на металевих поверхнях

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування покриттів з оцинкованого металу, цегли, бетону, черепиці, «ондуліну», тощо. Підходить для фарбування фасадів, огорож, цоколів, цегляних та кам'яних кладок, попередньо ґрунтованого чорного металу, природного каменю, деревини, фанери, ДСП, ДВП, ЦСП, шпалер, тощо. Можна застосовувати для пофарбування водостічних труб, ринв та жолобів, ремонту тріщин або отворів покрівлі. Підходить для пофарбування стін ванних кімнат та кухонь, коридорів, торгових, ігрових і спортивних комплексів, медзакладів та ін. Не призначена для фарбування терас та підлог! Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа під фарбування потребує ретельної підготовки та здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ ISO 8501-1:2015.
При фарбуванні оцинкованих та металевих поверхонь: початкову очистку поверхні від відшарувань фарби, іржі, окалин, білої іржі та інших забруднень проводити за допомогою скребка, металевої щітки або шліфувальної машини. Для подальшого очищення поверхню потрібно знежирити від видимого мастила, жиру та бруду за допомогою професійного миючого засобу «PROFI ROOF CLEANER» ТМ «Bayris» згідно інструкції по застосуванню. Після очистки та знежирення поверхню ретельно промити водою (за можливості під тиском) та дати їй повністю висохнути. Місця на оцинкованих поверхнях, які були зачищені до чистого металу, або поверхні з чистого металу потрібно покрити шаром антикорозійної ґрунтовки «PRIMER 2in1» ТМ «Bayris» відповідно до інструкції. Після проведення всіх підготовчих етапів основа готова до пофарбування. Нові оцинковані поверхні придатні до пофарбування лише після того, як вони стануть матові від атмосферного впливу (як правило, після закінчення одного опалювального сезону).
При фарбуванні бетонних та інших мінеральних поверхонь основа повинна бути достатньо міцною, з рівномірним водопоглинанням, знежиреною, візуально чистою, сухою, без пилу, плісняви та інших біологічних утворень. Після очистки поверхню потрібно поґрунтувати ґрунтовкою «DPA GRUNT» ТМ «Bayris» методом «мокре по мокрому» до повного насичення основи та витримати її не менше 72 години за нормальних умов. Етап ґрунтування дозволить вирівняти водопоглинання основи, покращить адгезію фарби до покриття та зменшить ризики появи моху, водоростей, грибів та інших біологічних утворень. Перед нанесенням фарби вологість основи не повинна перевищувати 4 %.

НАНЕСЕННЯ

Оброблювана поверхня повинна бути сухою, а її температура повинна бути вищою за температуру навколишнього середовища. Роботи проводити за температури навколишнього середовища не менше +10 °С та відносній вологості повітря не вище 80%. Щоб запобігти надто швидкому висиханню фарби, температура основи не повинна перевищувати +30 °С. Фарбу заборонено наносити під час сильного вітру, потрапляння прямих сонячних променів та дощу, а фарбування дахів потрібно планувати таким чином, щоб фарба висохла до випадання вечірньої роси.

Щоб збільшити час висихання, фарбу можна розвести водою до 10% для першого шару, та не більше 5% для наступних шарів. У всі відра додавати однакову кількість води.

Перед нанесенням фарбу слід ретельно перемішати низькообертовим міксером до однорідності. Наносити в два шари пензлем, валиком або фарборозпилювачем. Мінімальний проміжок між нанесеннями складає 1-4 години в залежності від погодних умов. Для забезпечення рівномірності кольору на великих поверхнях, фарбування слід проводити безперервно, застосовуючи метод «мокре по мокрому», використовуючи матеріал з однієї партії або змішуючи різні партії фарби між собою. При використанні апаратів безповітряного розпилення необхідно підібрати мінімальний тиск на агрегаті, при якому відбуватиметься якісне розпилення фарби без «вусів» по краях (на агрегатах ТМ Graco тиск 130-150 бар - сопло 517, тиск 150-160 бар - сопло 512), кут розпилення підбирається в залежності від форми конструкції яка фарбується, а фарбу рекомендовано додатково профільтрувати.

Відразу після завершення фарбування робочий інструмент промити водою.

Увага! Недотримання будь-яких умов цієї інструкції може призвести до зниження міцності покриття та в подальшому до його руйнування. В повному обсязі своїх властивостей покриття набуває через 28 днів після нанесення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: ДСТУ EN 1062-1:2012 $G_3E_2S_1V_2W_3A_0C_0$
- Склад: водна дисперсія акрилового співполімеру, наповнювачі, карбонат кальцію ≤ 22,5 %, натрію нітрит ≤ 0,15%, пігменти, вода, інгібітор корозії, модифікуючі добавки, консервант (реакційна суміш: метилхлорізотиазолінон та метилізотіазолінон (3:1) (613-167-00-5) 0,0015-0,06%)
- Не містить органічних розчинників
- Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ №1394 від 02.10.2018, підкатегорія «3»: лакофарбові матеріали для зовнішніх мінеральних поверхонь стін норма до 40 г/л. Фактичний вміст у готовому до застосуванні виробі не більше 25 г/л
- Блиск: G_3, матовий, згідно ДСТУ EN 1062-1:2012
- Товщина сухої плівки: E_2 – менше 100 мкм, згідно ДСТУ EN 1062-1:2012
- Зернистість: S_1 - дрібнозерниста (менше 100 мкм), згідно ДСТУ EN 1062-1:2012
- Паропроникність: V_2 - середній (≤ 150 г/м^2 • доб.), згідно ДСТУ EN 1062-1:2012
- Водопроникність: W_3 - низький (≤ 0,1 кг/м^2 • год^{0,5}); згідно ДСТУ EN 1062-1:2012
- Стійкість до мокрого стирання: 1 клас (< 5 мкм), згідно ДСТУ EN 13300:2024
- Коефіцієнт контрастності: 2 клас - 98-99,5, згідно ДСТУ EN 13300:2024
- Густина: 1,3±0,01 г/см^3
- Час висихання кожного шару фарби: 1-2 години для кожного шару, в залежності від погодних умов
- Колір: білий – база А, безколірний – база С (тільки для тонування), та в готових кольорах Ral 3005 (бордовий), Ral 3009 (червоно-коричневий), Ral 6005 (зелений), Ral 7024 (графітовий), Ral 7046 (сірий), Ral 8004 (жовто-коричневий), Ral 8017 (коричневий), Ral 9004 (чорний), Ral 9005 (глибокий чорний), Ral 1015 (світла слонова кістка)

ВИТРАТИ

100-175 г/м^2 на один шар в залежності від типу поверхні, технології нанесення та застосованого малярського інструменту.

КОЛОРУВАННЯ

Широка кольорова гама готових кольорів наближених до RAL. База А - використовується як біла фарба та для тонування у світлі кольори водними та універсальними пігментними пастами ручним або машинним методом. База С – використовується тільки під тонування насичених та яскравих кольорів. Покриття набуває кінцевого кольору після повного висихання фарби. Тонована фарба не підлягає поверненню або обміну.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі від +5°С до +30°С, запобігаючи попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних приладів.
Не допускати заморожування!

ВИДИ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ

H315 Спричиняє подразнення шкіри
H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі



УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ

P261 Уникати вдихання парів
P264 Ретельно вимити руки водою з милом після поводження з продуктом
P280 Надягнути захисні рукавички.
P302 + P352 У разі потрапляння на шкіру: промити великою кількістю води з милом
P332 + P313 У разі виникнення подразнення шкіри: пройти медичний огляд
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність фарби заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики. Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування. Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.

Допустиме від’ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 1,2 / 3,5 кг до 1,5 %, 12 кг до 1 %
Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновлені версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13