

ҐРУНТОВКА СИЛІКАТНА «SILIKAT GRUNT» ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ / CONCENTRAT 1:4 ТМ BAYRIS

ФАСУВАННЯ 2 L



ВЛАСТИВОСТІ

- Глибоко проникає і зміцнює поверхню
- Має високу паропроникність
- Рекомендована для вапняних і силікатних фарб
- Не містить консервантів

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунтовка призначена для підготовки поверхонь з бетону, цементних, цементно-вапняних, вапняних штукатурок та шпаклівок перед декоративним оздобленням вапняними та силікатними фарбами. Особливо ефективна для зміцнення та зменшення водопоглинання мінеральних поверхонь (штукатурка, стяжка, силікатна цегла та ін.), а також для реставрації пам'яток архітектури. Для внутрішніх і зовнішніх робіт. Ґрунтовка без специфічного запаху та вмісту токсичних речовин. Глибоко проникає і зміцнює поверхню, вирівнює водопоглинання основи та зменшує витрати наступних декоративно-захисних матеріалів. Підвищує адгезію подальшого покриття до основи. Після висихання утворює безбарвну плівку, яка має високу паропроникність. Для досягнення ефекту «дихаючих стін» і оптимального мікроклімату рекомендовано використовувати в комплексі з вапняною фарбою «Еco Home» ТМ Bayris.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути візуально чистою, сухою та без відшарувань. За потреби очистити від бруду, пилу, жиру, слідів бактеріальної активності, залишків олійних, водоемульсійних, вапняних фарб тощо.

НАНЕСЕННЯ

Робочий розчин готують на місці застосування, дотримуючись співвідношення 1:4 (1 л засобу на 4 л чистої або дистильованої води). Роботи проводити за температури основи та навколишнього середовища в межах від +5°C до +30°C (за умови відсутності прямого сонячного проміння) та відносній вологості повітря від 50% до 80%. Перед використанням ґрунтовку ретельно перемішати. Наносити суцільним рівномірним шаром методом «мокре по мокрому», пензлем, щіткою, валиком або розпиленням, до повного насичення основи. Відразу після завершення ґрунтування робочий інструмент помити водою. Наступний етап оздоблювальних робіт проводити через 4-6 годин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: Р.«Bayris».1.С.3К.ДСТУ Б В.2.7-233:2010
- Склад: водна дисперсія акрилового співполімеру, кремнійорганічний полімер (метилсиланотриолат калію $\leq 11,1\%$), вода та модифікуючі добавки.
- Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ №1394 від 02.10.2018, підкатегорія «8»: зв'язувальні ґрунтовки, норма до 30 г/л. Фактичний вміст у готовому до застосування виробі не більше 10г/л.
- Сухий залишок, %: не менше 19 (концентрат)
- Густина: $1,063 \pm 0,001$ кг/л
- Час висихання кожного шару: 4-6 години для кожного шару, в залежності від погодних умов
- Колір: молочно-білий

ВИТРАТИ

0,1 - 0,2 л/м² в залежності від типу поверхні, технології нанесення та застосованого малярного інструменту.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Відкриття упаковки може значно скоротити термін придатності ґрунтовки.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі від +5 °С до +30 °С, запобігаючи попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних приладів.
Не допускати заморожування!

ВИДИ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ

H314 Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей



НЕБЕЗПЕКА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ

P260 Не вдихати пари та аерозолі

P280 Надягнути захисні рукавички

P301 + P330 + P331 У РАЗІ ПРОКОВТУВАННЯ: Промити рот. НЕ викликати блювоту

P303 + P361 + P353 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ (або волосся): Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою з милом [або під душем]

P304 + P340 У РАЗІ ВДИХАННЯ: Перемістіть постраждалого на свіже повітря та залиште у зручному для дихання положенні

P305 + P351 + P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання

P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики.

Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування.

Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.

Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 2 л до 1,5 %

Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновленні версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13