BAYRIS

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРОДУКТУ

Версія 1 від 05.10.2026

ФАСАДНА ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА «БАРАНЕЦЬ» SUPROTECT Т М BAYRIS



ФАСУВАННЯ 25 kg

ВЛАСТИВОСТІ

- Високоеластична
- Армована волокнами
- Стійка до водоростей, моху та грибків
- Захист від вологи та УФ-випромінювання

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Готова до застосування полімерна акрилова штукатурка, призначена для первинного та ремонтного оздоблення фасадів житлових, торгівельних, громадських та промислових будівель. Рекомендується для оздоблення та захисту системи теплоізоляції з використанням пінополістиролу (пінопласту). Можна застосовувати в інтер'єрах з високим експлуатаційним навантаженням та підвищеною вологістю (сходові клітки, коридори тощо). Підходить для ручного та машинного нанесення.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016**.** Основа повинна бути сухою, очищеною від бруду, пилу, масляних плям, напливів розчину, сажі, висолів та інших забруднень. Нові поверхні на цементній та цементно-вапняній основі перед обробкою потрібно витримати щонайменше 28 днів, бетон – 3 місяці, поверхні систем теплоізоляції – щонайменше 72 години (за нормальних умов). Місця вражені грибками, мохом та водоростями очистити механічним методом та обробити антисептичним засобом «Bio Stop» ТМ Bayris відповідно до інструкції. Після необхідного очищення та обезпилення, для зміцнення та вирівнювання водопоглинання, поверхню потрібно обробити адгезійною ґрунтовкою «Quartz-Grunt» на акриловій основі ТМ Bayris відповідно до інструкції. Колір ґрунтувального засобу рекомендується підібрати до кольору декоративної штукатурки. Після ґрунтування, перед влаштуванням штукатурного покриття, поверхню витримати не менше ніж 4-6 год. Поверхні, що не підлягають штукатуренню, рекомендується закрити захисною плівкою.

НАНЕСЕННЯ

Штукатурка наноситься на попередньо поґрунтовану поверхню в один шар. В залежності від основи та умов нанесення (температура, вологість, пористість та тип основи) штукатурку можна розвести водою до 0,2 л на відро. Щоб уникнути відмінностей у кольорі штукатурки та її фактурі, кількість доданої води має бути однаковою для кожного відра. Перед нанесенням штукатурку слід ретельно перемішати низькообертовим міксером до однорідності. Наносити на поверхню металевою теркою з нержавіючої сталі рівномірним, суцільним шаром на максимальну товщину зерна заповнювана. Формування фактури можна розпочинати одразу ж після нанесення, але не пізніше ніж через 10 хв (за нормальних умов). Для отримання фактури «камінець» проводити рівномірні кругові рухи, прикладаючи однакове зусилля затирання протягом всього процесу штукатурення, за допомогою пластикової терки, яку слід тримати паралельно до основи. На одній площині роботу виконувати безперервно, від кута до кута приміщення чи будівлі або по межах рельєфних елементів опоряджуваних поверхонь. За потреби перерви в роботі, необхідно виконати розподіл фасаду на лінії закінчення робіт за допомогою наклеювання малярної стрічки. Після нанесення та формування фактури стрічку слід видалити разом із залишками штукатурки. При нанесенні машинним методом необхідно підібрати технологічні

параметри, потрібну консистенцію матеріалу, діаметр сопла, швидкість подачі суміші та робочий тиск повітря. Формування фактури «камінець» з подальшим затиранням не обов'язкове. Роботи проводити за температури основи та навколишнього середовища від +5 °С до +30 °С (за умов відсутності прямого сонячного проміння) та відносній вологості повітря не вище 80%. Штукатурку не слід наносити під час сильного вітру, дощу та прямих сонячних променів без використання захисних пристроїв (сітки). Дані умови слід підтримувати як мінімум 3 дні після нанесення (5 днів для дуже насичених кольорів). Недотримання цих умов може призвести до зниження міцності покриття та в подальшому до його руйнування. Для забезпечення рівномірності кольору на великих поверхнях, штукатурні роботи слід проводити безперервно, використовуючи матеріал з однієї партії або змішуючи різні партії між собою. Відразу після завершення штукатурення робочий інструмент промити водою.

ДОГЛЯД ЗА ПОШТУКАТУРЕНИМИ ПОВЕРХНЯМИ

За звичайних умов декоративне покриття набуває своїх властивостей в повному обсязі через 28 днів після нанесення, тому варто уникати інтенсивного очищення поверхні, доки зазначений термін не мине.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: ДСТУ EN 1062-1:2012 $E_5S_3V_2W_3A_0C_0$
- Склад: водна дисперсія акрилового співполімеру, карбонат кальцію ≤71,5%, пігменти, волокна, вода, модифікуючі добавки, консерванти (реакційна суміш: метилхлорізотиазолінон та метилізотіазолінон (3:1) (613-167-00-5) ≤0,0047% та октилінон (ISO); 2-октил-2нізотіазол-3-он ≤0,016%)
- Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ № 1394 від 02.10.2018 (підкатегорія «12», норма до 200 г/л, максимальний фактичний вміст у готовому до застосування вигляді не більше 100 г/л).
- Товщина сухої плівки: E_5 – більше 400 мкм, згідно ДСТУ EN 1062-1:2012
- Зернистість: S_3- крупнозерниста (менше 1500 мкм), згідно ДСТУ EN 1062-1:2012 (штукатурка створює декоративне покриття» із розмірами зерна 0,5 мм, 1,0 мм та 1,5 мм).
- Паропроникність: середньої паропроникності (клас V_2 – S_d ≤ 150 > 15 г/(м^2*доб) згідно ДСТУ EN 1062-1:2012.
- Водопроникність: високе водовідштовхування (низький клас за водопроникністю (W_3 ≤ 0,1 кг/(м^2*год^{0,5})
- Густина: 1,8±0,01 кг/л
- Колір: білий – база А, безколірний – база С (тільки для тонування)

ВИТРАТИ

Розмір зерна 1,5 мм - 2,2 кг/м^2 , 1,0 мм - 2,0 кг/м^2, 0,5 мм - 1,8 кг/м^2

КОЛОРУВАННЯ

Колорується у різні кольори водними та універсальними пігментними пастами ручним або машинним методом. База А - використовується як біла штукатурка та для тонування у світлі кольори. База С – використовується тільки під тонування насичених та яскравих кольорів. Покриття набуває кінцевого кольору після повного висихання. Тонована штукатурка поверненню або обміну не підлягає!

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Відкриття упаковки може значно скоротити термін придатності штукатурки.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі від +5 °С до +30 °С, запобігаючи попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних приладів. Не рекомендується зберігати штукатурку в розбавленому, тонованому вигляді та в неповній тарі, оскільки властивості продукту можуть змінюватися. **Не допускати заморожування!**

ВИДИ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ

H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі



УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ

P261 Уникати вдихання парів.
P280 Надягнути захисні рукавиці
P302+P352 У разі потрапляння на шкіру: промити великою кількістю води з милом.
P333 + P313 У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі: Пройти медичний огляд.
P362 + P364 Зняти увесь забруднений одяг та випрати перед повторним використанням.
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність штукатурки заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики. Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування. Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування .

Допустиме від’ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 25 кг до 1 %

Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновлені версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13