

ГІДРОФОБНА ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНІВ ТА РОЗЧИНІВ ТМ BAYRIS

ФАСУВАННЯ

1 / 5 / 10 L



ВЛАСТИВОСТІ

- Знижує капілярне водопоглинання бетону;
- Підвищує водонепроникність бетонних конструкцій;
- Підвищує морозостійкість бетону;
- Знижує ризик утворення висолів на поверхні.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Це спеціальна добавка призначена для виготовлення будь-яких видів бетонів та розчинів з підвищеною водонепроникністю з метою отримання додаткової гідроізоляції. Рекомендована при заливанні фундаментів та підвалів споруд, чаш плавальних басейнів, тротуарної плитки, огорож, дрібноштучних та декоративних бетонних виробів, для гідроізоляції поверхонь, що піддаються впливу води, в т.ч. дощової, ґрунтової вологи. Придатна при облаштуванні відкритих терас і балконів, при бетонуванні систем водовідведення та дренажних систем, при підготовці поверхонь та стяжок перед приклеюванням плитки та облицювальних каменів на відкритих горизонтальних поверхнях.

Добавка сприяє об'ємній кольматації пор бетону та дозволяє зменшити водопоглинання готових бетонних виробів в два і більше рази. Підвищує пластичність і кінцеву міцність бетонів. Збільшує термін експлуатації бетонних конструкцій. Запобігає появі висолів. Підвищує морозостійкість, тріщиностійкість і стійкість до стирання. Не викликає корозії арматури та цементного каменю. Захищає від появи грибків та плісняви.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Перед використання добавку ретельно перемішати, розвести у 50 % рекомендованої кількості води для приготування бетонної суміші та знову перемішати. Поступово влити в бетонну чи розчинову суміш. Забезпечити рівномірний розподіл добавки шляхом перемішування. Решту води вводити невеликими порціями до досягнення необхідної пластичності суміші. Роботи проводити при температурі основи та навколишнього середовища в межах від +5 °C до +30 °C. Для покращення пластичності суміші, рекомендується застосовувати добавку в комплексі із пластифікаторами до бетонів на основі меламінів та полікарбонатів. Не вводити в суху суміш!

ВАЖЛИВО

Пластифікатор слід вводити до свіжої бетонної суміші безпосередньо з водою замісу. Перед використанням перемішати. Забороняється введення добавки в сухі компоненти. Забезпечити рівномірний розподіл добавки шляхом перемішування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: ДСТУ EN 934-2:2019
- Система оцінки: Система 2+
- Склад: вода, полікарбонат, метилсиланотриолат калію (CAS 31795-24-1) ≤ 9,0%, модифікуючі добавки.
- Вид добавки: гідрофобна
- Колір: від прозорого до світло-жовтого
- Густина: 1,05 ± 0,01 г/см³
- Масова частка нелетких речовин. %: 12±1
- Вміст водорозчинного хлориду, %: 0,06
- Вміст лугів (в перерахунок на Na₂O), % за масою: 3,12
- Водневий показник (pH) : 12-13

- Фасування: 1л, 5л, 10л

*** Технічні характеристики наведені в таблиці є довідковими і не можуть бути підставою для претензій. Оскільки продукція ТМ «Bayris» постійно вдосконалюється, технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.**

ВИТРАТИ

Добавку слід застосовувати у кількості від 0,5-0,8 л на 50 кг цементу. Дозування залежить від вимог до бетонної суміші та температури навколишнього середовища. Для визначення оптимальної дози добавки рекомендується проводити випробування на будівельному майданчику.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Дата виготовлення, номер партії, об'єм – зазначені на упаковці. Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 1л, 5л до 1,5%, 10 л до 1% .

ТРАНСПОРТУ- ВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі при температурі від +5 °С до +30 °С. Оберігати від замерзання та прямих сонячних променів. Не допускати змішування з іншими продуктами.

ВИДИ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ

H314: Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей



НЕБЕЗПЕКА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ

P260 Не вдихати пари та аерозолі
P280 Надягнути захисні рукавички
P301 + P330 + P331 У РАЗІ ПРОКОВТУВАННЯ: Промити рот. НЕ викликати блювоту.
P303 + P361 + P353 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ або волосся: Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою або під душем.
P305 + P351 + P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин
Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики. Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування. Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування. Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновленні версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.



BAYRIS

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРОДУКТУ

Версія 4 від 07.08.2026