

ПЛАСТИФІКАТОР ПРОТИМОРОЗНИЙ «ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ» ТМ BAYRIS

ФАСУВАННЯ
1 / 5 / 10 L


ВЛАСТИВОСТІ

- Дозволяє проведення робіт при низьких температурах
- Прискорює процес тужавіння
- Збільшує міцність клейової суміші
- Знижує водопотребу розчину клею

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Це спеціальний протиморозний пластифікатор, який застосовується для модифікації властивостей сухих будівельних сумішей та дає можливість виконувати утеплення фасаду будинків пінопластом, екструдованим пінополістиролом та мінеральною ватою в осінньо – весняний період та час можливого зниження температури, наприклад вночі. Пластифікатор підходить для будь-яких клейових сумішей (на цементній основі) для кріплення елементів систем теплоізоляції, та не впливає на їх кінцеві характеристики.

Пластифікатор зберігає властивості нанесених клейових сумішей при перепадах температури від +0 °C до -8 °C, пришвидшує терміни схоплення клейової суміші та знижує температуру кристалізації води. Дає можливість отримати мінімально-необхідну ранню міцність та підвищує кінцеву міцність готового покриття, а також підвищує їх щільність та водонепроникність Використання даної добавки зменшує водопотребу при приготуванні клею до 30%, збільшує рухомість та покращує його зручність у роботі.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Пластифікатор слід вводити до клейової суміші безпосередньо з водою замісу. Кількість води замісу зменшити на 20-30%, точну кількість води визначити експериментально. Для цього, ввести до клейової суміші половину рекомендованої кількості води разом із пластифікатором (дотримуючись витрат), іншу половину води вводити до моменту отримання необхідної для зручної роботи рухомості клею. Перед використанням добавку перемішати. Забороняється введення добавки в сухі компоненти. Мінімальна температура клейової суміші повинна бути + 5 °C. Роботи проводити при температурі навколишнього середовища в межах від +25 °C до 0 °C та відносній вологості вище 50 %. Основа яка утепляється не повинна мати залишків снігу чи обледеніння, а її температура повинна бути вище 0 °C!

ВАЖЛИВО

При використанні даної добавки, особливо в умовах низької температури, окрім даної інструкції слід дотримуватися чинних нормативних документів по улаштуванні систем теплоізоляції, зокрема не проводити роботи по утепленні нижче 0 °C! Після виконання робіт допускається зниження температури до - 8 °C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: ДСТУ EN 934-2:2019
- Система оцінки: Система 2+
- Склад: вода, полікарбоксилати, модифікуючі добавки, консерванти (1,6-дигідроксі-2,5-диоксагексан ≤0,0375%, реакційна суміш: метилхлорізоіазоліон та метилізотіазоліон (3:1)- ≤0,0045%)
- Вид добавки: пластифікувальна із прискоренням тужавлення
- Колір: прозорий
- Густина: 1,21±0,01 г/см³
- Масова частка нелетких речовин,%: 33±2,0
- Вміст водорозчинного хлориду,%: 0,05
- Вміст лугів (в перерахунку на Na₂O),% за масою: 8,05
- Водневий показник (pH) : 4,0-6,0
- Фасування: 1л, 5л, 10л

* Технічні характеристики наведені в таблиці є довідковими і не можуть бути підставою для претензій. Оскільки продукція ТМ «Bayris» постійно вдосконалюється, технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

ВИТРАТИ

0,5 л на 25 кг клейової суміші при температурі від +5 °С до -8 °С

**ТЕРМІН
ПРИДАТНОСТІ**

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Дата виготовлення, номер партії, об'єм – зазначені на упаковці. Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 1л, 5л до 1,5%, 10 л до 1% .

**ТРАНСПОРТУ-
ВАННЯ ТА
ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі при температурі від +0 °С до +30°С. Оберігати від замерзання та прямих сонячних променів. Не допускати змішування з іншими продуктами.

**ВИДИ
НЕБЕЗПЕЧНОГО
ВЛИВУ**

H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі



УВАГА

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ
ВПЛИВ**

P 261 Уникати вдихання парів
P280 Надягнути захисні рукавички.
P302 + P352 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води з милом
P332 + P313 У разі виникнення подразнення шкіри: Пройти медичний огляд
P362 + P364 Зняти увесь забруднений одяг та випрати перед повторним використанням
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

**ГАРАНТІЇ
ВИРОБНИКА**

Виробник гарантує відповідність продукту заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики. Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування. Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування. Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновленні версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13.