

ПЛАСТИФІКАТОР «ТЕПЛА ПІДЛОГА» TM BAYRIS

ФАСУВАННЯ

1 / 5 / 10 L



ВЛАСТИВОСТІ

- Підвищує теплопровідність
- Покращує щільність та міцність готового виробу
- Запобігає розшаруванню
- Підвищує пластичність розчину

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Це спеціальна добавка призначена для використання в бетонних стяжках (особливо при підігріві підлоги), наливних та самовирівнюючих підлогах. Також можна застосовувати для напружених бетонів (стелі, лавки, колони), виробництві збірного бетону та інших бетонних виробів (цементно-піщані цеглини, бетонні блоки, бруківка, паркани, бордюри, тротуарна плитка, тощо) в місцях ущільненого армування, де особливо важлива висока рухомість суміші.

Пластифікатор допомагає розподіляти частинки цементу в бетонній суміші. Значно підвищує її рухомість та пластичність, завдяки чому полегшується процес бетонування. Дає можливість зменшити кількість води замісу на 10-15 % при одночасному підвищенні міцності, водо- і морозостійкості та тріщиностійкості готових бетонних виробів. Запобігає деформації бетонного покриття під впливом нагріву, незалежно від типу теплої підлоги: водяний, електричний або інфрачервоний. Покращує теплопровідність та створює рівномірний розподіл тепла по всій поверхні. Не викликає корозії металевих елементів.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Перед використанням пластифікатор ретельно перемішати, розвести у 50 % рекомендованої кількості води для приготування бетонної суміші та знову перемішати. Поступово влити в бетонну чи розчинову суміш. Забезпечити рівномірний розподіл добавки шляхом перемішування. Решту води вводити невеликими порціями до досягнення необхідної пластичності суміші. Роботи проводити при температурі основи та навколишнього середовища в межах від +5 °C до +30 °C. Не вводити в суху суміш!

ВАЖЛИВО

Пластифікатор слід вводити до свіжої бетонної суміші безпосередньо з водою замісу. Перед використанням перемішати. Забороняється введення добавки в сухі компоненти. Забезпечити рівномірний розподіл добавки шляхом перемішування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: ДСТУ EN 934-2:2019
- Система оцінки: Система 2+
- Склад: вода, лігносульфонати, модифікуючі добавки, консерванти (октилінон (ISO); 2-октил-2Нізотіазол-3-он ≤0,004%, реакційна суміш: метилхлорізотіазолінон та метилізотіазолінон (3:1)- ≤0,004%)
- Вид добавки: пластифікувальна, водоредукувальна
- Колір: коричневий
- Густина: 1,07±0,005 г/см³
- Масова частка нелетких речовин,%: 16±2,0
- Вміст водорозчинного хлориду,%: 0,05
- Вміст лугів (в перерахунку на Na₂O),% за масою: 1,42
- Водневий показник (pH) : 4,5-5,5

*** Технічні характеристики наведені в таблиці є довідковими і не можуть бути підставою для претензій. Оскільки продукція ТМ «Bayris» постійно вдосконалюється, технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.**

ВИТРАТИ

Пластифікатор слід застосовувати у кількості від 0,25-0,5 л на 50 кг цементу. Дозування залежить від вимог до бетонної суміші та температури навколишнього середовища. Для визначення оптимальної дози пластифікатора рекомендується проводити випробування на будівельному майданчику.

**ТЕРМІН
ПРИДАТНОСТІ**

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Дата виготовлення, номер партії, об'єм – зазначені на упаковці. Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 1 л, 1,5 л до 1,5%, 10 л до 1%.

**ТРАНСПОРТУ-
ВАННЯ ТА
ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі при температурі від +5 °С до +30 °С. Оберігати від замерзання та прямих сонячних променів. Не допускати змішування з іншими продуктами.

**ВИДИ
НЕБЕЗПЕЧНОГО
ВПЛИВУ**

H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі


**ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ
ВПЛИВ**

P 261 Уникати вдихання парів

P280 Надягнути захисні рукавички.

R302 + R352 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води з милом

R332 + R313 У разі виникнення подразнення шкіри: Пройти медичний огляд

R362 + R364 Зняти увесь забруднений одяг та випрати перед повторним використанням

R501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

**ГАРАНТІЇ
ВИРОБНИКА**

Виробник гарантує відповідність продукту заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики. Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування. Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.

Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновленні версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.



BAYRIS

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРОДУКТУ

Версія 6 від 07.08.2026