

ЗАМІННИК ВАПНА ПРОТИМОРОЗНИЙ «ДЛЯ МУРУВАЛЬНО-ШТУКАТУРНИХ РОБІТ» TM BAYRIS

ФАСУВАННЯ

1 / 5 / 10 L



ВЛАСТИВОСТІ

- Дозволяє проведення робіт при низьких температурах
- Прискорює процес тужавіння
- Запобігає розшаруванню
- Підвищує пластичність розчину

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Це спеціальна протиморозна добавка, яка призначена для приготування мурувальних та штукатурних сумішей на основі цементу та дає можливість виконувати роботи при низьких та мінусових температурах навколишнього середовища. Використовується при укладанні будь-якого типу цегли, газобетонних та пінобетонних блоків, а також при проведенні штукатурних робіт ззовні та всередині приміщення.

Це пластифікатор, який формує під час перемішування велику кількість закритих повітряних пор в структурі свіжоприготовленого розчину, а також пришвидшує терміни схвалення суміші та знижує температуру кристалізації води. Ці властивості дають змогу виконувати роботи при низьких та мінусових температурах навколишнього середовища. Добавка попереджає розшарування розчину, зберігає рухомість впродовж технологічних зупинок, а також збільшує його пластичність та зручність укладання. Дає можливість отримати мінімально-необхідну ранню міцність та підвищує кінцеву міцність готового покриття, а також підвищує їх щільність та водонепроникність. Добавка підвищує морозостійкість мурувального та штукатурного шару, покращує паропроникність, створюючи ефект «дихаючої штукатурки». Запобігає появі висолів, утворенню тріщин, плям, не викликає корозії сталевих арматур. Дозволяє здешевити вартість розчину, проведення робіт та послуг по перевезенню.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Перед використання добавку ретельно перемішати, розвести у 50% рекомендованої кількості води для приготування розчинової суміші та знову перемішати. Поступово влити в розчинову суміш. Забезпечити рівномірний розподіл добавки шляхом перемішування. Решту води вводити невеликими порціями до досягнення необхідної рухливості суміші. Забороняється введення добавки в сухі компоненти. Мінімальна температура суміші повинна бути + 5 °C. Роботи проводити при температурі навколишнього середовища в межах від +25 °C до -10°C та відносній вологості вище 50 %. Допускається незначне утворення осаду в добавці. Забезпечити рівномірний розподіл добавки шляхом перемішування.

ВАЖЛИВО

Пластифікатор слід вводити до свіжої бетонної суміші безпосередньо з водою замісу. Перед використанням перемішати. Забороняється введення добавки в сухі компоненти. Забезпечити рівномірний розподіл добавки шляхом перемішування. При використанні даної добавки, особливо в умовах низької температури, окрім даної інструкції слід дотримуватися чинних нормативних документів!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: ДСТУ EN 934-3:2019
- Система оцінки: Система 2+
- Склад: вода, нітрати, поверхнево-активні речовини, модифікуючі добавки, консерванти (1,6-дигідроксі-2,5-диоксагексан $\leq 0,0375\%$, реакційна суміш: метилхлорізотіазоліон та метилізотіазоліон (3:1)- $\leq 0,0045\%$)
- Вид добавки: повітрягівальна

- Колір: коричневий
- Густина: $1,18 \pm 0,01 \text{ г/см}^3$
- Масова частка нелетких речовин, %: $28 \pm 2,0$
- Вміст водорозчинного хлориду, %: 0,03
- Вміст лугів (в перерахунку на Na_2O), % за масою: 10,16
- Водневий показник (pH) : 8,0-10,0
- Фасування: 1 л, 5 л, 10 л

*** Технічні характеристики наведені в таблиці є довідковими і не можуть бути підставою для претензій. Оскільки продукція ТМ «Bayris» постійно вдосконалюється, технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.**

ВИТРАТИ

- 0,6-0,8 л на 50 кг цементу (від $+5^\circ\text{C}$ до -5°C),
- 1,2-1,5 л на 50 кг цементу (від -5°C до -10°C)

Дозування залежить від вимог до мурувальної чи штукатурної суміші та температури навколишнього середовища. Для визначення оптимальної дози пластифікатора рекомендується проводити випробування на будівельному майданчику.

**ТЕРМІН
ПРИДАТНОСТІ**

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Дата виготовлення, номер партії, об'єм – зазначені на упаковці. Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 1 л, 5 л до 1,5%, 10 л до 1% .

**ТРАНСПОРТУ-
ВАННЯ ТА
ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі при температурі від $+5^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$. Оберігати від замерзання та прямих сонячних променів. Не допускати змішування з іншими продуктами.

**ВИДИ
НЕБЕЗПЕЧНОГО
ВПЛИВУ**

H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі



УВАГА

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ
ВПЛИВ**

P 261 Уникати вдихання парів
P 280 Надягнути захисні рукавички.
P 302 + P 352 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води з милом
P 332 + P 313 У разі виникнення подразнення шкіри: Пройти медичний огляд
P 362 + P 364 Зняти увесь забруднений одяг та випрати перед повторним використанням
P 501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

**ГАРАНТІЇ
ВИРОБНИКА**

Виробник гарантує відповідність продукту заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики. Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування. Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.

Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновленні версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13.